

## ISO-TOP FLEKKLEBER WF

**ISO-TOP FLEKKLEBER WF** je vysoko účinná lepiaca hmota na báze elastického polyméru, špeciálne vyvinutá pre lepenie profilov na predsadenú montáž ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 a TYP 3



### Použitie:

- napätie vyrovnávajúce lepidlo pre systém predsadenej montáže ISO-TOP WINFRAMER
- tmelenie a lepenie v súvislosti s predsadenou montážou

### Vlastnosti:

- vysoká počiatková adhézia
- ľahká spracovateľnosť
- vynikajúca adhézia na skoro všetkých stavebných materiáloch aj bez použitia priméru, možnosť použitia aj na vlhkom podklade
- s použitím priméru sa dosiahnu ešte lepšie výsledky, hlavne na savých povrchoch ako betón, tehla, pórobetón a to najmä pri vlhkom podklade a nižších teplotách
- po vytuhnutí je spoj trvalo pružný
- nevytvára koróziu a je vodotesný
- vyrovnáva podklad, bezproblémové použitie na nerovné podklady
- vytuhnutie bez bublín aj pri vysokých teplotách
- bez obsahu silikónov, rozpúšťadiel, halogénov, kyselín a izokyanátov
- odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

### Pracovný postup:

- podklad musí byť suchý, únosný, pevný, očistený od prachu a odmastený
- väčšie nerovnosti v podklade je nutné vyspraviť

- savé a vlhké podklady je odporúčané opatrit' primérom ISO-TOP BLUE PRIMER
- spotreba je odvodená od statického výpočtu a typu systému ISO-TOP WINFRAMER (priemerne 1 ks na cca 6 bm profilov alebo 5 ks profilov)
- vid' pracovný postup a technický list pre predsadenú montáž ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 a TYP 3

### Technické údaje:

	<b>WF</b>
základný materiál	MS polymér
merná hmotnosť	1,67 g/cm <sup>2</sup>
čas tvorby kože	cca 10 min
čas tuhnutia	2-3mm / 24h
shore A	cca 40
max. dovolená deformácia	20%
návratnosť do pôvod. stavu	>75%
E-modul	0,75 N/mm <sup>2</sup>
pevnosť v ťahu	1,8 N/mm <sup>2</sup>
pevnosť v šmyku	0,9 N/mm <sup>2</sup>
predĺženie pri pretrhnutí	750%
zmena objemu	-3 až -4 %
trieda horľavosti	B2
pracovná teplota okolia	0°C až +40°C*
pracovná teplota podkladu	0°C až +35°C*

\*pri 0°C musí byť podklad bez námrazy

### Odporúčania:

- čas schnutia lepenia sa môžu zistiť vlastnými pokusmi, pretože sú veľmi ovplyvnené materiálom, teplotou, naneseným množstvom a inými kritériami
- znečistenia nevytvrdnutým lepidlom sa dajú odstrániť čističom / riedidlom
- vo vytvrdnutom stave sa dá lepidlo odstrániť iba mechanicky
- polymerizácia vzdušnou vlhkosťou (od -5°C do +5°C) sa predlžuje doba tuhnutia

### Farby:

- biela

### Balenie:

- hliníková fólia 600 ml, 15 kusov v kartóne

### Bezpečnosť pri práci:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. September 2020

**Likvidácia odpadu a skladovanie:**

- likvidácia bez zvláštnych ustanovení
- balenie skladujeme dostatočne uzatvorené, na suchom mieste pri teplotách od +5°C do +25°C
- skladovateľnosť 12 mesiacov

**ISO-TOP WINFRAMER TYP 3****ISO-TOP WINFRAMER TYP 1**

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. September 2020