

## ISO-TOP FLEKKLEBER XP

**ISO-TOP FLEKKLEBER XP** je vysoko účinná tesniaca a lepiaca hmota na báze elastického polyméru



### Použitie:

- spoľahlivé lepenie okenných a fasádnych fólií
- vytvára vzduchotesný spoj medzi fóliou a stavebnou konštrukciou (murivo, betón, omietka, elox. hliník, atď...)

### Vlastnosti:

- paropriepustnosť spoja podľa DIN 4108-7
- vysoká príľnavosť na bežných okenných fóliách
- je veľmi rýchlo odolný voči vode – po montáži
- ponúka veľmi široké spektrum príľnavosti na betón, hliník s rôznymi povrchovými úpravami, tvrdé PVC, drevo ako aj iné materiály bežne používané v stavebníctve
- nanosenie lepidla z jednej strany
- vyrovnáva podklad, bezproblémové použitie na nerovné podklady
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- odolnosť voči UV žiareniu a chemikáliám
- prispôsobený na podmienky na stavbe
- trvalé zlepenie a trvalá tesnosť zlepeného spoja
- nespôsobuje vznik vzduchových bublín
- je elastický

### Pracovný postup:

- podklad musí byť suchý, únosný, pevný, očistený od prachu a odmastený
- väčšie nerovnosti v podklade je nutné vyspraviť
- savé podklady je nutné opatřit Multi primérom
- lepidlo sa nanáša pomocou vytlačacej pištole len na podklad
- pri priemere dýzi 8 mm je výdatnosť cca 7m a pri hrúbke nanesej vrstvy 1 mm je potreba 1l/m<sup>2</sup>
- 600 ml balenie vystačí na približne 0,6 m<sup>2</sup> lepenej plochy
- vytlačený pás sa roztiahne špachtľou alebo sa pomocou valčeka po pritlačení fólie prevalčuje

- lepená škára by mala po pritlačení fólie vykazovať hrúbku 1-2 mm a mal by byť úplne vyplnená lepiacou hmotou bez vzduchových bublín
- v horizontálnej oblasti je potrebné použiť lepidlo ako tmel na dodatočné utesnenie okrajov fólie
- pri kovoch a plastoch je nutné pred nanosením lepidla očistiť plochy čističom IPA alebo MEK

### Technické údaje:

### XP

základný materiál	MS polymér
merná hmotnosť	1,5 g/cm <sup>2</sup>
čas tvorby kože	cca 10 min
čas tuhnutia	2mm / 24h
teplotná odolnosť	-40°C až +90°C
pracovná teplota	0°C až +35°C
trieda horľavosti	B2
vhodnosť použitia	EPDM, EPDM-kaučuk, ISO-CONNECT CX/FD/SD/XD

### Odporúčania:

- čas schnutia lepenia sa môžu zistiť vlastnými pokusmi, pretože sú veľmi ovplyvnené materiálom, teplotou, naneseným množstvom a inými kritériami
- znečistenia nevytvrdeným lepidlom sa dajú odstrániť čističom / riedidlom
- vo vytvrdenom stave sa dá lepidlo odstrániť iba mechanicky
- polymerizácia vzdušnou vlhkosťou (od -5°C do +5°C) sa predlžuje doba tuhnutia

### Farby:

- čierna

### Balenie:

- hliníková fólia 600 ml, 20 kusov v kartóne

### Bezpečnosť pri práci:

- bez zvláštnych ustanovení

### Likvidácia odpadu a skladovanie:

- likvidácia bez zvláštnych ustanovení
- balenie skladujeme dostatočne uzatvorené, na suchom mieste pri teplotách od +5°C do +25°C
- skladovateľnosť 12 mesiacov

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2019